

بررسی و مدل‌سازی تاثیر ویژگی‌های اقلیمی بر میزان آب مورد نیاز پاششی

بر سطح بتن تازه در رویه‌ی راه‌ها

محمد مهدی خیبری^۱، محمد مهدی مجیدی شاد^۲

۱- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشیار راه و ترابری، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

۲- دانشجوی دکتری مهندسی عمران، راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

آدرس پست الکترونیکی نویسنده رابط (mkhabiri@yazd.ac.ir)

چکیده

در شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف عمل‌آوری بتن روش‌ها و مراحل بسیار دقیقی را نیاز دارد، به عنوان نمونه بتن‌ریزی در شرایط محیطی گرم و خشک، مدیران پروژه‌ها و مهندسين اجرایی را برای رسیدن به هدف کارآیی مطلوب و دوام مناسب با چالش‌هایی مواجه می‌کند. زمانی که بتن رطوبت سطحی خود را از دست می‌دهد، در صورتی که این رطوبت تامین نشود، دچار جمع‌شدگی و کاهش حجم شده و در نهایت باعث ایجاد ترک و افزایش تغییر شکل در بتن می‌شود. در این مطالعه با توجه به نیاز به محاسبه میزان تبخیر آب سطحی بتن و تامین آن توسط پاشش آب، از داده‌های اقلیمی مرتبط با مناطق گرم و خشک کشور استفاده شد. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد، اگر دمای هوا بیش از ۲۰ درجه باشد متوسط آب مورد نیاز سطحی بتن بیش از ۲ لیتر در ساعت به ازاء هر مترمربع می‌شود. در مورد مهمترین متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان آب مورد نیاز پاششی بر روی بتن نمایش دمای هوا، دمای بتن، سرعت وزش باد و میزان رطوبت هوا به ترتیب دارای اهمیت هستند. بنابراین پیشنهاد شده است، اجرا روسازی در ساعاتی از شبانه‌روز با تبخیر کمتر و یا کاهش دمای بتن در زمان اجراء و به کار بردن کاهنده‌های تبخیر است که تا ۵۰ درصد می‌توان تبخیر آب را کاهش داد.

کلمات کلیدی: آب پاششی، عمل‌آوری، شرایط اقلیمی، روسازی راه، بتن تازه، مدل‌سازی آماری.


۱. مقدمه

مجموعه عملیاتی که بلافاصله بعد از بتن‌ریزی برای حفظ رطوبت و دمای بتن می‌شود عمل‌آوری بیان می‌شود. در شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف عمل‌آوری بتن روش‌ها و مراحل بسیار دقیقی را نیاز دارد، به عنوان نمونه بتن‌ریزی در شرایط محیطی گرم و خشک، مدیران پروژه‌ها و مهندسين اجرایی را برای رسیدن به هدف کارآیی مطلوب و دوام مناسب با چالش‌هایی مواجه می‌کند. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی و داخلی معیارهای حداقلی را برای عمل‌آوری بتن مبتنی بر مراقبت و تامین شرایط لازم بر تکمیل واکنش‌های درونی پیش‌بینی نموده‌اند. دمای زیاد یا وزش تندباد می‌تواند بروز مشکلاتی را در عمل‌آوری بتن به وجود آورد. بنابراین اهمیت عمل‌آوری صحیح و رعایت آن در طی زمان مشخص شده از افت کیفیت بتن جلوگیری بعمل می‌آورد و لذا ضروری است عوامل مؤثر در عمل‌آوری بتن و نگهداری آن در شرایط آب و هوایی گوناگون بررسی نمود و راهکارهای عملیاتی برای رعایت حداقل شرایط استاندارد پیشنهاد نمود. راهکارهایی برای کاهش صدمات ناشی از عمل‌آوری نامناسب پیشنهاد شده است از قبیل استفاده از ضدیخ‌ها، مواد افزودنی زودگیر، فومهای حرارتی عایق‌بندی بتن تازه از اشعه فروسرخ برای بتن‌ریزی در شرایط دمایی سرد و برای محدوده‌های گرم استفاده از واکس و رزین‌ها، صفحات پلاستیکی نگهدارنده‌ی رطوبت، نم‌پاشی خودکار بتن معرفی شده‌اند [۱].

با توجه به تاثیر عوامل مختلف در کاهش رطوبت سطحی بتن به ویژه در بتن‌ریزی‌های با سطح تماس محیطی زیاد نظیر جاده‌ها و رویه‌های بتنی، در این مطالعه به موضوع عدم عمل‌آوری مناسب بتن‌های سطح پرداخته می‌شود. تبخیر آب نفوذ کرده موجود در سطح در رویه‌های بتنی به چهار عامل سرعت باد، دمای هوا و رطوبت نسبی آن و نیز دمای بتن دارد. برای متغیرهای مختلف موجود از طریق دستورالعمل‌های موجود در نمودار و روابط توصیه شده در آئین‌نامه‌های استاندارد بین‌المللی میزان تبخیر رطوبت سطحی بتن محاسبه شود و براساس نتایج آن راهکارهایی جهت تامین رطوبت سطحی پیشنهاد گردد یا روش‌هایی برای کاهش میزان تبخیر ارائه گردد.

۲. مبانی علمی محاسبه میزان تبخیر سطحی رطوبت در رویه‌های بتنی

تبخیر از سطح بتن لازمست با آب‌های اضافی سطحی که بر روی آن پاشیده می‌شود تامین شود. در فرآیند عمل‌آوری کارگاهی، محاسبه میزان این رطوبت اضافی اهمیت پیدا می‌کند، به ویژه هنگامی که ملاحظه می‌شود تعداد متغیرهای اثرگذار بر روی آن زیاد است، این متغیرها شامل دمای هوا، دمای بتن، رطوبت نسبی هوا، سرعت وزش باد، میزان تابش آفتاب و حتی رنگ بتن و ارتفاع از سطح دریا می‌باشد. در شکل (۱) چهار عامل مهم در کاهش رطوبت سطحی ارائه شده است [۲].



شکل ۱- تاثیر چهار عامل مهم در کاهش رطوبت سطحی دال بتنی [۳ و ۴].

زمانی که بتن رطوبت سطحی خود را از دست می‌دهد، در صورتی که این رطوبت تامین نشود، دچار جمع‌شدگی و کاهش حجم شده و در نهایت باعث ایجاد ترک و افزایش تغییر شکل در بتن می‌شود. بیشتر این تغییر شکل در ساعات اولیه پس از بتن‌ریزی اتفاق می‌افتد. هنگامی که آب از خمیر سیمان به دلیل تبخیر سطحی خارج می‌شود، فشار مویین بین منحنی ایجاد شده و باعث کاهش حجم خمیر سیمان می‌شود.

رشد فشار مویین منفی تا نقطه‌ی بحرانی ادامه می‌یابد و چنانچه اگر اتلاف و تبخیر سطحی آب جلوگیری نشود، ترک خوردگی به وجود می‌آید [۳]. پول (poole) در سال ۲۰۰۵ معادله‌ای را برای تعیین میزان تبخیر از سطح بتن به صورت رابطه‌ی (۱) ارائه نموده است [۴].

$$ER = ۴,۸۸ \left[(۰,۱۱۳ + (۰,۰۴۲۲ W_s)) / ۰,۴۴۷ \right] e^{۰,۰۰۰۲۰۲ CT} - RH \times e^{۰,۰۰۰۲۰۲ AT} \quad (۱)$$

که در آن،

ER = میزان تبخیر بر حسب کیلوگرم بر مترمربع در ساعت،

W_s = سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه، و

CT = دمای بتن بر حسب درجه سانتی‌گراد، و

AT = دمای هوا بر حسب درجه سانتی‌گراد،

RH = رطوبت نسبی هوا بر حسب درصد است.

با افزوده شدن سرعت باد، دمای بتن و دمای هوا کاهش می‌یابد و رطوبت نسبی نیز کاسته می‌شود و یا تبخیر افزایش می‌یابد، البته یکی از محدودیت‌های اجرایی عدم کنترل سرعت باد است و فقط دمای بتن را با تمهیدات نسبتاً ساده‌تری می‌توان تحت کنترل درآورد. البته بایست توجه کرد که سرعت باد بایست در حدود ۵۰ سانتی‌متر سطح بتن اندازه‌گیری شود، که میزان تبخیر آب بیشتری از رابطه بدست می‌دهد [۴]. با توجه به مشخصات دمایی و محیطی هر منطقه‌ای از کشور می‌توان میزان تبخیر و از دست رفتن آب را از روابط یا نمودارهای ارائه‌شده در این قسمت محاسبه نمود و یا آب لازم برای جایگزینی بر حسب لیتر در هر مترمربع پیش‌بینی کرد.

۳. مرور منابع

در عمل‌آوری بتن نقش پارامترهای گوناگون مطرح است که مهمترین آن فراهم آوردن دما در جهت تسریع عمل‌گیرش می‌باشد. در کارخانجات تولید قطعات بتنی، سرعتی که همراه با کیفیت مطلوب و قابل قبول باشد، یکی از اهداف اصلی است، محاسبه و رسیدن به دمای بهینه در ساخت قطعات پیش‌ساخته بتنی موضوع مطالعه‌ای است، که در آن دمای بهینه برای تولید سگمنت رابینینگ تونل را محاسبه نموده‌اند [۵]. در مطالعه‌ای در مورد عمل‌آوری بتن حاوی نانوسیلیس در محل‌های مختلف، به موضوع شرایط محیطی معمولی، محیط سولفاتی در آب‌های دریای خلیج فارس و دریای خزر مطالعه شده است، که نتایج بیان می‌کند، عمل‌آوری در شرایط محیطی مختلف در سنین اولیه تأثیری بر مقاومت فشاری نمی‌گذارد ولی با گذشت زمان نمونه‌های بتنی بدون نانوسیلیس‌ها به شدت در محیطی عمل‌آوری‌شده حاوی سولفات مقاومت خود را از دست می‌دهند [۶]. اثر شرایط اقلیمی مختلف یک منطقه کشور بر عملیات بتن‌ریزی موضوع پژوهشی دیگر در خصوص عمل‌آوری بتن است، که در آن در چهار فصل مختلف عملیات بتن‌ریزی انجام شده و با توجه به داده‌های هواشناسی و اقلیمی شرایط عمل‌آوری بتن را با شرایط و ضوابط استاندارد مقایسه نموده‌اند [۷]. نرخ افزایش دما و دمای ماکزیمم در عمل‌آوری الکتریکی مستقیم بتن موضوع تحقیق دیگری در این زمینه است، که در آن ۶۰ نمونه با جریان الکتریسیته گرمادهی شده‌اند تا مؤثرترین روش‌ها به عنوان باصرفه‌ترین انتخاب شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نرخ گرمادهی مناسب ۲۰ درجه سلسیوس در ساعت و حداکثر دمای نهایی گرمادهی بتن بین ۷۵ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد است و زمان تاخیری مناسب برای اعمال دما و گرما به بتن ۳ ساعت است [۸]. محققین برای کاهش زمان عمل‌آوری بتن، از روش‌های مختلفی بهره می‌برند از جمله عمل‌آوری داخلی به این ترتیب ماده افزودنی سوپر جاذب پلیمری به عنوان یک منبع ذخیره آب برای عمل‌آوری داخلی بتن استفاده شد. نتایج مطالعه به ثمره حاکی از آن است که با افزودن ۱ تا ۱/۵ درصد وزن سیمان از این افزودنی، تنها با ۳ یا ۴ دوز عمل‌آوری مقاومت بتن به ۹۵ تا ۱۰۰ درصد مقاومت هدف می‌رسد، همچنین با مصرف ۰/۵ تا ۱ درصد از این مواد جاذب رطوبت، می‌توان جذب آب کل مخلوط را به حدود ۵ تا ۷ درصد کاهش داد [۹]. در مطالعه‌های دیگر، به بررسی تأثیر زمان شروع عمل‌آوری و تاخیر آن بر مقاومت ۲۸ روزه بتن پرداخته شده است. به این صورت که ۱۲ نمونه در دو گروه ۶ تایی با تاخیر زمانی متفاوت در عمل‌آوری مقایسه شدند در نتایج این مطالعه نشان داده شده که نمونه‌های با تاخیر سه روزه مقاومت کمتری نسبت به عمل‌آوری نمونه‌های شاهد دارند [۱۰].

توسط همان گروه از محققین، اثر مدت زمان رطوبت‌دهی بر عمل‌آوری بتن مطالعه شد، بدین ترتیب که ۲۴ نمونه بتنی در دو گروه ۱۲ تایی به ۱۲ روش مختلف رطوبت‌دهی شده و مقاومت آنها اندازه‌گیری شد، که نتایج حاکی از این است که رطوبت به همراه هوادهی در افزایش مقاومت تاثیرگذار است و البته رطوبت‌دهی سطحی و آب‌پاشی تاثیر چندانی بر عمل‌آوری بتن و افزایش مقاومت آن ندارد [۱۱].

در مطالعه‌ای توسط هوآننگ و همکاران (۲۰۱۷)، به مدل‌سازی عددی حرکت رطوبت و نفوذپذیری و هدایت الکتریکی در رویه‌های بتنی پرداختند، البته نتایج عددی در مقایسه آزمایشگاهی با نمونه‌های ساخته‌شده مورد تایید قرار گرفت [۱۲]. در مطالعه‌ای دیگر توسط سیلان (Ceylan) و همکاران (۲۰۱۶) به اثر نحوه عمل‌آوری بر روی خرابی تاب‌خوردگی دال بتنی در رویه‌های صلب و اهمیت آن پرداخته‌اند. همچنین به اثر مواد افزودنی نظیر لانتکس و PVA و SBP جهت بهبود خواص گیرش و عمل‌آوری تسریع‌شده بتن‌ها برای عملیات‌های تعمیر و نگهداری در مطالعات قبلی پرداخته شده است [۱۳]. همچنین در مطالعه انجام‌شده توسط تدین، با عنوان بتن‌ریزی در هوای گرم، به اثر شدت تبخیر از واحد سطح از بتن و اثر وزش باد بر میزان کاهش آب سطحی اشاره شده است و اشاره نموده‌اند که برای جلوگیری از تبخیر زیاد از سطح بتن می‌توان توسط بادشکن سرعت باد را کم نمود، به ویژه، باد شکن‌هایی که بتوانند از تبخیر آب با افزایش رطوبت محیط جلوگیری کنند، می‌توانند مفیدتر باشند. البته اشاره می‌شود که استفاده از مه‌فشان و ایجاد غبار آب در محل بتن‌ریزی اگر وزش باد وجود داشته باشد تاثیر چندانی ندارد [۲]. به هر صورت در اغلب مطالعات به اهمیت نحوه عمل‌آوری بتن و تاثیر آن بر مقاومت بتن پرداخته‌اند. همچنین در تلاش برای ارائه راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب آن از قبیل استفاده از مواد افزودنی جدید و فناوری‌های نوین پرداخته‌شد. به هر حال کمتر از آنها به موضوع اثر همزمان سرعت وزش باد، دما و رطوبت هوا به صورت عددی پرداخته‌اند که در این مطالعه تلاش شده است به صورت عددی و مدلسازی آماری به اثرات متغیرها به صورت همزمان پرداخته شود.

۴. روش تحقیق

در این مطالعه با توجه به نیاز به محاسبه میزان تبخیر آب سطحی بتن و تامین آن توسط پاشش آب، از داده‌های اقلیمی مرتبط با مناطق گرم و خشک کشور استفاده شد. پس این داده‌ها در شرایط مختلفی تغییر داده شد تا میزان تبخیر در حالات ممکن محاسبه شود. داده‌های اقلیمی موردنیاز در رابطه‌ی پول در جدول (۱) نمایش داده شده است.


جدول ۱- تغییرات داده‌های اقلیمی بر کاربرد روسازی محاسبه میزان آب‌پاشی بتن [۱۴]

داده اقلیمی	دما (°C)	رطوبت نسبی (%)	سرعت باد (m/s)
یک عدد دوز بخصوص	۲۶	۳۶	۲۰
دامنه‌ی تغییرات	۹ - ۳۱	۸ - ۷۱	۱۷ - ۲۹

با توجه به مجموعه‌ی داده‌ی به وجود آمده از متغیرهای جدول (۱) در رابطه‌ی (۲)، بیش از ۳۰۰ داده، انتخاب الگوریتم مناسب برای اعمال روی داده‌ها ضروری است. از الگوریتم‌های موجود درخت تصمیم برای درک گرافیکی فرآیند تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری پارامترها مناسب‌تر است. بنابراین با کمک نرم‌افزار آماری پرکاربرد SPSS داده‌های شامل سرعت باد، رطوبت نسبی و دما به متغیر وابسته میزان آب موردنیاز برای پخش برای بتن ارتباط داده شد. با کمک رابطه‌ی (۱) حدود و تغییرات مشخص شده در جدول (۱) با کمک الگوی تقسیم‌بندی داده‌ها به روش خوشه‌بندی ترسیم شده ابتدا مهمترین داده‌ها و سپس نحوه تاثیرگذاری داده‌ها بر روی یکدیگر به کمک الگوریتم خوشه‌بندی داده‌ها تعیین می‌شود.

۵. نتایج مدل آماری و بحث

الگوریتم داده‌کاوی به کار رفته از الگوی CART است، که داده‌ی آب موردنیاز سطحی را به داده‌های اقلیمی که بتن‌ریزی در آن انجام شده ارتباط می‌دهد. درخت تصمیم ساخته‌شده برای این تحقیق در شکل (۳) قابل مشاهده است، همانگونه که ملاحظه می‌شود این درخت تصمیم ساخته‌شده دارای ۳۲ برگ و ۱۴ شاخه و ۱۶ گره است. قبل از به کار بردن الگوی درخت تصمیم، از بخش آمار توصیفی این نرم‌افزار نمودار نرمال بودن داده‌های میزان آب موردنیاز بتن به ازاء هر متر مربع در هر ساعت ترسیم شده است، که در شکل (۲) قابل مشاهده است. در این شکل بجز تمرکز داده‌ها در بخش صفر (بدون نیاز به آب‌دهی بتن به علت شرایط اقلیمی) مابقی داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند.



شکل ۲- بافت نگار توزیع داده‌های آب موردنیاز برای مرطوب نگه داشتن سطح دال بتن و رویه‌ی بتنی

همانگونه که در شکل (۳) ملاحظه می‌شود، در گر ۱ اگر دمای هوا بیش از ۲۰ درجه باشد متوسط آب موردنیاز سطحی بتن بیش از $2 \text{ Lit/m}^2\text{hr}$ می‌شود. شکل (۴) نمودار مهمترین متغیرهای مستقل تاثیر گذار بر میزان آب موردنیاز پاششی بر روی بتن نمایش می‌دهد که مطابق آن دمای هوا، دمای بتن، سرعت وزش باد و میزان رطوبت هوا به ترتیب دارای اهمیت هستند. وقتی که تبخیر سطحی آب بتن زیاد باشد توصیه شده است که اقداماتی جهت میزان کاهش رطوبت با استفاده از بادشکن و مات کردن سطحی کار بتن تازه به کار برد. برای روسازی در مناطق و سطوح وسیع (مانند روسازی بتنی) سه راهکار [۴] پیشنهاد شده است، که عبارتند از اجرا روسازی در ساعاتی از شبانه‌روز با تبخیر کمتر و یا کاهش دمای بتن در زمان اجراء (خنک کردن سنگدانه‌ها و آرماتورها و قالب‌ها) و به کار بردن کاهنده‌های تبخیر است که تا ۵۰ درصد می‌توان تبخیر آب را کاهش داد. همچنین جدول (۲) نتایج مدلسازی رگرسیون خطی برای پیش‌بینی آب موردنیاز بتن را براساس متغیرهای چهارگانه اقلیمی نمایش می‌دهد و رابطه‌ی (۲) براساس این جدول ساخته شده است.

$$ER = -1,178 + 0,081CT - 0,039AT - 0,02RH + 0,063W_s \quad R^2 = 0,922 \quad (2)$$

که در آن،

ER = میزان آب موردنیاز سطحی بتن رویه دال (برحسب $\text{Lit/m}^2\text{hr}$)

CT = دمای بتن (برحسب $^{\circ}\text{C}$)


AT = دمای هوا (برحسب $^{\circ}\text{C}$)

RH = رطوبت نسبی (%)


W_s = سرعت وزش باد (m/s) است.

جدول ۳- خلاصه‌ی آماره‌های مدلسازی درونیابی خطی تخمین نیاز آب پاششی در بتن تازه

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df ¹	df ²	Sig. F Change
1	.922 ^a	.850	.848	.32332	.850	468.498	4	331	.000
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t		Sig.		
	B	Std. Error		Beta					
1	(Constant)	-1.178	.158			-7.459		.000	
	CT	.081	.004		.398	18.706		.000	
	AT	-.039	.002		-.521	-24.483		.000	
	RH	-.020	.001		-.490	-23.022		.000	
	WS	.063	.003		.423	19.865		.000	



شکل ۳- الگوریتم درخت تصمیم ترسیم شده برای میزان رطوبت مورد نیاز وابسته به داده‌های اقلیمی



شکل ۴- مقایسه متغیرهای موثر در میزان آب پاشی مورد نیاز سطح بتن تازه



شکل ۵- مقایسه نتایج مدلسازی رگرسیون غیرخطی چندگانه و معیارهای استاندارد و دستورالعملها

۶. نتیجه‌گیری

تأمین رطوبت سطحی در فرآیند عمل‌آوری در سطوح وسیع نظیر دال‌های روسازی بتن جهت جلوگیری از ترک‌های سطحی بسیار مؤثر هستند. در مطالعه حاضر و باب بررسی تاثیر شرایط اقلیمی مؤثر بر میزان از دست رفتن این رطوبت سطحی، و فرآیند داده‌کاوی مبتنی بر درخت تصمیم، مقدار آب پاششی موردنیاز به ازاء هر متر مربع در هر ساعت پیش‌بینی شد. نتایج این مطالعه به صورت خلاصه عبارتند از:

- اگر دمای هوا بیش از ۲۰ درجه باشد متوسط آب موردنیاز سطحی بتن بیش از ۲ لیتر در ساعت به ازاء هر متر مربع می‌شود. -در مورد مهمترین متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان آب موردنیاز پاششی بر روی بتن نمایش دمای هوا، دمای بتن، سرعت وزش باد و میزان رطوبت هوا به ترتیب دارای اهمیت هستند.
- پیشنهاد شده است، اجرا روسازی در ساعاتی از شبانه‌روز با تبخیر کمتر و یا کاهش دمای بتن در زمان اجراء و به کار بردن کاهنده‌های تبخیر است که تا ۵۰ درصد می‌توان تبخیر آب را کاهش داد.

-مدلسازی آماری انجام شده داده‌های رطوبت سطحی طبق رابطه بدست آمده و نیز توصیه های استانداردها و آئیننامه های مشاهده شد که شیب خط ترسیمی یک مثبت است که حکایت از عملکرد درست رابطه درونبایی شده در پیشبینی آب مورد نیاز برای پاشش روی بتن تازه است.

۷. مراجع

- [۱] صادقیان، ر.، دشتی، م. ع.، (۱۳۹۶)، اشکالات حاصل از عمل آوری نامناسب در شرایط آب و هوایی سرد و گرم، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه شهری، انتشارات علم آوران دانش، بابل، صفحه ۱-۹.
- [۲] تدین، م.، (۱۳۹۶)، بتن ریزی در هوای گرم، انجمن بتن ایران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دانشگاه بوعلی سینا همدان، صفحه ۱-۱۰.
- [۳] ساقی، ح.، دلبری، ح.، (۱۳۹۴)، تاثیر الیاف پلیمری و مقاومت بتن بر میزان ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی (آبرفتگی) پلاستیک در دال های بتنی، مجله تحقیقات بتن، سال ۸، شماره ۲، صفحه ۳۵-۴۶.
- [۴] فرجی، ق.، ولی پور، ح.، (۱۳۹۳)، روسازی بتنی، انتشارات فنی حسینیان و سیمای دانش، تهران، نوبت چاپ اول، صفحه ۱-۳۸۸.
- [۵] آرام، ع.، سلیم دهکردی، ب.، (۱۳۹۷)، مکانیزم عمل آوری بتن های پیش ساخته به روش بخار و انتخاب دمای بهینه در کارخانه تولید قطعات بتنی سگمنت در لایتینگ تونل، کنفرانس بین المللی عمران و توسعه شهری، دانشگاه تبریز، آذربایجان، صفحه ۱-۱۳.
- [۶] راستگو، م.، آراسته خوش بین، ا.، قویدل، ر.، (۱۳۹۷)، بررسی مقاومت فشاری بتن های حاوی نانوذرات سیلیس در محیط های عمل آوری مختلف، کنفرانس بین المللی عمران و توسعه شهری دانشگاه تبریز، آذربایجان، صفحه ۱-۱۲.
- [۷] رفتاری، م.، کوهی، ا.، (۱۳۹۶)، بتن ریزی اقلیمی، مطالعه موردی شهر کرمانشاه، سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، انتشارات علم آوریان دانش، بابل، صفحه ۱-۱۰.
- [۸] حسین زاده فروغی، ر.، دیلمقانی، ص.، (۱۳۹۶)، اثر دمای ماکزیمم و نرخ افزایش دما بر روی مقاومت فشاری در عمل آوری الکتریکی مستقیم بتن، سومین همایش بین المللی عمران و شهرسازی، دانشگاه البرز، تهران، صفحه ۱-۱۳.
- [۹] عسکریان، ر.، درب هتزی، ع.، (۱۳۹۶)، کاهش زمان عمل آوری بتن مبتنی بر عمل آوری داخلی، پنجمین کنگره بین المللی عمران و توسعه شهری، تهران، صفحه ۱-۸.
- [۱۰] کلاهی، م. ج.، قوهستانی، س.، (۱۳۹۶)، بررسی اهمیت زمان شروع عمل آوری بر مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن، دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، مهندسی سازه و ساخت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صفحه ۱-۸.
- [۱۱] کلاهی، م. ج.، قوهستانی، س.، (۱۳۹۶)، بررسی اثر مدت زمان رطوبت دهی در عمل آوری ۲۸ روزه بتن، دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صفحه ۱-۹.
- [۱۲] Huang, K., Zollinger, D. G., Shi, X., & Sun, P. (۲۰۱۷). "A developed method of analyzing temperature and moisture profiles in rigid pavement slabs". *Construction and Building Materials*, 151, 782-788.
- [۱۳] Ceylan, H., Gopalakrishnan, K., Kim, S., Taylor, P., Alhasan, A. A., & Yang, S. (۲۰۱۶). "Impact of Curling and Warping on Concrete Pavement".
- [۱۴] امیدوار، ک. ر.، (۱۳۹۸)، تحلیلی از رژیم بادهای شدید و طوفانی یزد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، برنامه ریزی و آسایش فضا، دوره ۱۴، شماره ۱، پیاپی ۶۵، صفحه ۸۳-۱۰۵.