

۱) بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت مصرفی در دال بتن آرمه به ضخامت mm ۱۰۰ در صورتی که فاصله آزاد میلگردها mm ۸۰ و پوشش بتن روی میلگردها mm ۲۰ باشد، به کدام گزینه نزدیک تر است؟

- (۱) ۱۵mm (۲) ۱۹mm (۳) ۲۲mm (۴) ۲۵mm

✓ بند ۹-۳-۳ صفحه ۱۶: بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد:

(۱) یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

(۲) یک سوم ضخامت دال

(۳) سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

(۴) سه چهارم پوشش بتن روی میلگردها

(۵) ۳۸ میلیمتر در بتن آرمه

(۶) ۶۳ میلیمتر در بتن حجیم غیرمسلح

$$d = \min \{100 * 1/3, 80 * 3/4, 20 * 3/4\} = \min \{33,33, 60, 15\} = 15 \text{ mm}$$

گزینه ۱ صحیح است.

۲) حداقل انحراف ضخامت پوشش بتن محافظه میلگرد:

- (۱) ±20 mm (۲) ±12 mm (۳) ±8 mm (۴) ±30 mm

✓ بند ۹-۱۱-۳ صفحه ۱۵۲:

جدول ۱-۱۱-۹ رواداری های انحراف میلگردها

الف) حداقل انحراف ضخامت پوشش بتن محافظه میلگرد	$\pm 8 \text{ mm}$
ب) انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضای میله ای خمشی، ضخامت دیوارها، یا کوچکترین بعد ستون ها	$\pm 20 \text{ mm}$
تا ۲۰۰ میلیمتر	$\pm 12 \text{ mm}$
بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر	$\pm 8 \text{ mm}$
۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر	$\pm 30 \text{ mm}$
پ) انحراف فاصله جانبی بین میلگردها	$\pm 8 \text{ mm}$
در انتهای ناپیوسته قطعات	$\pm 12 \text{ mm}$
در سایر موارد	$\pm 20 \text{ mm}$

گزینه ۲ صحیح است.

۳) در ساخت بتن برای سازه های بتن آرمه در مناطق ساحلی خلیج فارس گزینه صحیح را انتخاب نمایید:

(۱) حداقل نسبت آب به مواد سیمانی ۰,۵ است.

(۲) برای شستن سنگدانه ها می توان از آب دریا استفاده کرد.

(۳) در تمام شرایط باید از مایش نفوذ تسريع شده یون کلراید انجام گیرد.

(۴) حداقل جذب آب سنگدانه های مصرفی برای سنگدانه درشت ۲,۵ درصد است

✓ بند ۹-۸-۳-۸ صفحه ۷۹

گزینه ۴ صحیح است.

۴) در وجه کششی یک تیر بتن آرمه ترک هایی در امتداد عمود بر امتداد میلگردهای کششی دیده می شود. کدامیک از موارد زیر می تواند علت احتمالی بوجود آمدن این ترک ها باشد؟

(۱) وجود کلراید در بتن

(۲) ازدیاد بار واردہ بر تیر

(۳) ضعف ارماتورهای برشی تیر

(۴) زنگ زدگی میلگردها در داخل بتن

✓

گزینه ۲ صحیح است.

- ۵) در مورد مشخصات بتن مصرفی در شمع های درجا ریز، کدام عبارت صحیح می باشد؟
۱) حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۴۰ و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۲) حداقل سیمان مصرفی ۵۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بتن و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۳) حداقل سیمان مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بتن و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۴) حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۵۰ و حداقل اسلامپ ۱۵۰ میلی متر

بند ۸-۸-۸ صفحه ۸۸: مشخصات بتن مصرفی در شمع های درجا ریز :

حداقل میزان سیمان مصرفی در این گونه بتن ها، ۴۰۰ کیلوگرم است.

حداقل میزان اسلامپ این گونه بتن ها، ۱۵۰ میلیمتر است.

حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۵۰ است.

گزینه ۴ صحیح است.

- ۶) در اجرای یک شمع درجا که در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن پیوسته قرار دارد، حداقل درصد مقدار کل حباب هوا قابل قبول برای بتن با مقاومت ۴۰ مگاپاسکال و با سنگدانه با حداکثر اندازه اسمی ۲۵ میلی متر چند است؟

۳-۵-۴ ۵-۳ ۴-۵-۲ ۶-۱

بند ۲-۶-۶-۶ صفحه ۵۱:

گزینه ۴ صحیح است.

- ۷) در صورتیکه اسلامپ بتن در موقع تحويل برای مصرف از میزان مقرر کمتر باشد:

۱) لازم است به هر صورت با لرزاندن و جا انداختن بتن مشکل پایین بودن اسلامپ را رفع نمود.

۲) مصرف آن به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

۳) اگر از مخلوط کن تخلیه نشده باشد، دستگاه نظارت می تواند دستور اصلاح آن را با افزودن آب صادر کند مشروط بر اینکه نسبت نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

۴) اگر از مخلوط کن تخلیه نشده باشد، دستگاه نظارت می تواند دستور اصلاح آن را با افزودن دوغاب سیمان صادر کند مشروط بر اینکه نسبت نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

بند ۳-۴-۷-۶ صفحه ۶۳: در صورتی که اسلامپ بتن در موقع تحويل برای مصرف کمتر از میزان مقرر باشد، باید از مصرف آن خودداری کرد. با ان وجود افزودن اسلامپ بتن تا هنگامی که هنوز از مخلوط کن تخلیه نشده، فقط با اجازه دستگاه نظارت و با افزودن دوغاب سیمان با یا بدون مواد افزودنی روان کننده میسر می باشد مشروط بر اینکه نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

گزینه ۴ صحیح است.

- ۸) یک ساختمان چند مرتبه با سازه بتن مسلح دارای دو طبقه زیر زمین است. رقوم کف طبقه همکف، زیرزمین، اول و دوم به ترتیب برابر $5,8, -2,9, \pm 0,00$ است. دیوارهای پیرامون زیرزمین ها بتن مسلح با ضخامت 350mm رویه رقوم رویه سفره آب های زیر زمینی $3,6$ مقدار $SO2$ آبهای زیرزمینی 150ppm و نوع سیمان در دسترسن برای اجرای این سازه عبارتند از: سیمان نوع ۱، نوع ۵، پوزولانی با درصد پوزولان ۲۰ درصد، پوزولانی با درصد پوزولان ۲۷ درصد، کدامیک از گزینه ها در رابطه با نوع سیمان قابل قبول در اجرای دیوارهای حائل و سایر اعضای مرتبط به آنها، صحیح است؟

۱) سیمان نوع ۵ و یا سیمان پوزولانی با درصد پوزولان ۲۷ درصد

۲) تنها سیمان نوع ۵

۳) تنها سیمان پوزولانی با درصد پوزولان ۲۷ درصد

۴) سیمان پوزولانی با درصد پوزولان ۲۰ درصد و یا سیمان نوع ۵

بند ۷-۶-۹ صفحه ۵۳: با توجه به جدول ۵-۶-۹-الف شرایط محیط از نظر سولفات شدید،

*** سیمان های پرتلند روباره ای یا سیمان پرتلند پوزولانی با کمتر از ۲۵ درصد پوزولان را می توان جایگزین سیمان نوع ۵ دانست مشروط بر آن که مقدار $SO3$ از ۱۲۰۰ قسمت در میلیون در آب (یا $5,0$ درصد در خاک) تجاوز نکند. سیمان های پرتلند پوزولانی

با بیش از ۲۵٪ پوزولان را تنها در صورتی می‌توان جایگزین سیمان نوع ۵ در نظر گرفت که مقدار SO₃ از ۲۵۰۰ قسمت در میلیون در آب (یا ۱ درصد در خاک) تجاوز نکند.

گزینه ۱ صحیح است.

۹) قلابی با خم حداقل ۱۳۵ درجه که انتهای آن به سمت داخل خاموت متمایل است

(۱) قلاب دوخت (۲) قلاب ویژه (۳) قلاب غیر استاندارد (۴) قلاب استاندارد

بند ۹-۱-۲-۲۳-۱۹ صفحه ۳۲۰: قلابی است با خم حداقل ۱۳۵ درجه با انتهای مستقیمی به طول حداقل ۶ برابر قطر میلگرد و یا ۷۵ میلیمتر. این قلاب باید میلگردهای طولی را در برگیرد و انتهای آن به سمت داخل خاموت متمایل باشد.

گزینه ۴ صحیح است.

۱۰) برای تعیین مقاومت فشاری متوسط بتن در یک کارگاه ساختمانی، مهندس ناظر می‌خواهد نتایج آزمایش‌های بتن پروژه مشابه استفاده کند. بتن سازه طرح از رد ۳۲۰، میانگین مقادیر فشاری آزمونهای پروژه مشابه MPa ۳۵ تعداد آزمونهای ۱۵ عدد و انحراف استاندارد از نمونه آزمونه برابر MPa ۲,۵ به دست آمده است. مقاومت فشاری متوسط لازم به کدامیک گزینه‌های ذیل نزدیک تر است؟

(۱) ۳۸ (۲) ۳۲ (۳) ۳۴ (۴) ۳۶

گزینه ۴ صحیح است.

۱۱) در هر حال تعداد پایه‌های اطمینان پیش‌بینی شده برای تیرهای بتن آرمه طره ای به طول یک متر باید حداقل چند عدد باشد؟

(۱) ۳ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۰

بند ۹-۱-۱۲-۷ صفحه ۱۶۱:

گزینه ۴ صحیح است.

۱۲) در قطعات بتن پیش ساخته کدام مورد صحیح نیست:

(۱) اصطکاک در انحنا: اصطکاک ناشی از تماس کابل یا غلاف در مسیرهای منحنی.

(۲) در روش پیش کشیده، آرماتورهای پیش تنیدگی را می‌توان به صورت مجزا قرار داد.

(۳) در تمام تیرهای پیش تنیده، باید آرماتور برشی با قلاب مناسب و با زاویه بین ۴۵ تا ۹۰ درجه نسبت به تار میانی تعوییه شود.

(۴) حداقل رده بتن مصرفی ۳۰۰ است.

بند ۹-۴-۲۴-۴ صفحه ۳۷۲:

گزینه ۲ صحیح است.

۱۳) در مورد بتن ریزی یک دال گزینه صحیح را انتخاب کنید.

(۱) بتن ریزی می‌تواند در یک جهت باشد.

(۲) می‌توان محموله‌های بتن را به صورت پراکنده در سطح دال پخش نمود.

(۳) در عملیات بزرگ، نیاز به تعیین محل ختم بتن ریزی نیست.

(۴) نباید بتن در یک محل و با حجم زیاد تخلیه شود.

بند ۹-۴-۷-۶: بتن ریزی دال و سقف صفحه ۶۴:

گزینه ۴ صحیح است.

۱۴) کدام گزینه صحیح است:

(۱) ساخت و اختلاط بتن‌های سازه‌ای با دست با حجم کمتر از ۳۰۰ لیتر با موافقت دستگاه نظارت مجاز است

(۲) در صورتی که مقدار سیمان به اندازه ۱۰ درصد افزایش باید مجاز است.

(۳) ساخت و اختلاط بتن‌های غیر سازه‌ای با دست مجاز است.

(۴) ساخت و اختلاط بتن‌های غیرسازه‌ای با دست با حجم کمتر از ۳۰۰ لیتر مجاز است.

بند ۹-۴-۲-۷ صفحه ۶۱: ساخت و اختلاط بتن‌های غیرسازه‌ای با دست با حجم کمتر از ۳۰۰ لیتر مجاز است.

گزینه ۴ صحیح است.

(۱۵) کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد نحوه اجرای بتن صحیح می‌باشد.

- (۱) اگر هنگام پرداخت سطح بتن آب انداختن بتن مشاهده شود. لازم است مقداری سیمان روی سطح پخش شود.
- (۲) اگر پرداخت نهایی سطح بتن به دفعات تکرار شود مقاومت سایشی بتن کاهش می‌یابد.
- (۳) در بتن ریزی در هوای سرد اگر از مواد افزودنی روان‌کننده استفاده نشود باید اسلامپ بتن را حداکثر به ۱۲۰ میلی‌متر محدود نمود.
- (۴) قراردادن لوله‌های پلاستیکی داخلی ستون‌ها و دیوارها برای عبور میل مهاری قالب با رعایت شرایط مبحث ۹ مجاز می‌باشد.

بند ۹-۱۲-۱-۱۹ مورد ۷ صفحه ۱۷۲ :

گزینه ۴ صحیح است.

(۱۶) در مورد آرماتورهای برشی کدام گزینه صحیح است:

- (۱) استفاده از میلگردهای با قطر حداقل ۲۰ mm تحت زاویه حداقل ۲۵ درجه نسبت به میلگردهای طولی
- (۲) در مناطق زلزله خیز اجرای خاموت با زوایه ۴۵ درجه مجاز نیست.
- (۳) در مناطق زلزله خیز اجرای خاموت با زوایه ۴۵ درجه مجاز است.
- (۴) استفاده از میلگردهای با قطر حدفاخر ۳۲ mm، تحت زاویه حداقل ۳۰ درجه نسبت به میلگردهای طولی


بند ۹-۱۵-۱-۴ مورد ب صفحه ۲۱۳ :

گزینه ۳ صحیح است.

(۱۷) نیروی ناشی از بار باد و ضربه توسط کدام قسمت تحمل می‌شود؟

- (۱) یوغ
- (۲) وادار
- (۳) فاصله انداز
- (۴) قالب

بند ۹-۱۲-۳-۱۳ صفحه ۱۶۶ : در این نوع قالب‌ها، فشار رانشی بتن تازه بر صفحه رویه قالب وارد می‌اید. این نیروها به پشت بندهای قالب منتقل می‌شوند. نیروهای ناشی از رانش بتن تازه موجب ایجاد نیروی کششی در یوغ‌ها می‌گردد. وادارها نیروی ناشی از بار باد و نیز ناشی از ضربه‌ها و نیروهای حین کار را تحمل می‌کنند.



گزینه ۲ صحیح است.

(۱۸) در نقشه، یک شالوده با ابعاد 1000×1000 میلی‌متر طراحی شده است، کدام مورد از نظر مهندس ناظر قابل قبول است:

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (۱) $1060 * 1060$ | (۲) $1055 * 1055$ | (۳) $990 * 990$ | (۴) $950 * 950$ |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

بند ۹-۱۲-۹-۴ صفحه ۱۵۹، مطابق جدول ۱-۱۲-۹ .

گزینه ۳ صحیح است.

(۱۹) میلگردهای فولادی نسبت به میلگردهای کامپوزیتی الیاف شیشه ...

- (۱) از شکل پذیری بالاتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.
- (۲) از شکل پذیری بالاتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.

(۳) از شکل پذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.

(۴) از شکل پذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.

بند ۹ ۱-۱-۲-۴-۲ صفحه ۲۹: میلگردهای فولادی شکل پذیری بهتری نسبت به میلگردهای کامپوزیتی دارند.

بند ۹ ۲-۱-۲-۴-۶ صفحه ۳۰:

جدول ۴-۴-۹ ضریب انبساط حرارتی میلگردهای کامپوزیتی

جهر	طول (α_L)	فولاد	میلگرد کامپوزیتی الیاف شیشه	میلگرد کامپوزیتی الیاف کربن	میلگرد کامپوزیتی الیاف آرامید
۱۱/۷	۱۰/۶	۰ تا ۲	-۲ تا -۶	۰ تا ۰	۰ تا ۰
۱۱/۷	۲۳ تا ۲۱	۱۰۴ تا ۷۶	۸۰ تا ۶۰	۱۰۴ تا ۷۶	۰ تا ۰

ضریب انبساط حرارتی Coefficient of thermal expansion

گزینه ۲ صحیح است.

۲۰ میلگردی که در یک انتهای قلابی با زاویه خم حداقل ۱۳۵ درجه و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل ۹۰ درجه باشد.

(۱) قلاب دوخت (۲) قلاب غیر استاندارد (۳) قلاب غیر استاندارد (۴) قلاب استاندارد

بند ۶-۱-۲-۲۳-۹ صفحه ۳۱۸: میلگردی که در یک انتهای دارای قلابی با زاویه خم حداقل ۱۳۵ درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل ۶ برابر قطر میلگرد یا ۷۵ میلیمتر و در انتهای دیگر دارای قلابی با زاویه خم حداقل ۹۰ درجه و قسمت مستقیم انتهایی به طول حداقل ۸ برابر قطر میلگرد باشد. این قلاب ها باید میلگردهای طولی واقع در محیط مقطع عضو را در برگیرند. محل خم ۹۰ درجه قلاب ها باید به صورت یک در میان، در مقاطع متواالی در طول عضو، عوض شود.

گزینه ۱ صحیح است.

۲۱) حداقل ضخامت شالوده ها چند میلی متر است:

(۱) ۲۰ (۲) ۵۰ (۳) ۳۵ (۴) ۲۵

جدول ۹-۳-۲۰-۹ صفحه ۲۸۱

گزینه ۴ صحیح است.

۲۲ در صورت تکیه کردن مجموعه قالب‌بندی طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

(۱) هنگامی می‌توان قالب طبقه تحتانی را برچید که بتن طبقه بالا مقاومت لازم را براساس بررسی‌های مهندسی بدست آورده باشد.

(۲) قالب طبقه تحتانی را تا موقعی که قالب طبقه فوقانی آن برچیده نشده باشد نمی‌توان برچید.

(۳) هنگامی می‌توان قالب طبقه تحتانی را برچید که دهانه بین ستون‌ها کمتر از ۵ متر باشد.

(۴) هنگامی می‌توان قالب طبقه تحتانی را برچید که حداقل تعداد دهانه قاب‌ها ۳ باشد.

بند ۹-۲-۱-۱۲-۹ صفحه ۱۶۳، مورد ۴: در صورت تکیه کردن مجموعه قالب‌های طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی فقط هنگامی می‌توان طبقه زیرین را برچید که بتن طبقه بالا مقاومت لازم را بدست آورده باشد. این امر می‌باید مبتنی بر محاسبات سازه ای صورت پذیرد.

گزینه ۱ صحیح است.

۲۳) حداقل ضخامت پوشش دال در ساختمان رو زمینی که در معرض خطر نفوذ یون کلرید بر اثر وزش بادهای دارای یون های نمک نیست. چند میلی متر است (ردیه بتن (C۳۵))؟

(۱) ۳۰ (۲) ۶۰ (۳) ۳۵ (۴) ۲۵

جدول ۶-۶-۹ صفحه ۵۸

گزینه ۴ صحیح است.

۲۴ در نوع آزمایش و زمان تکرار آزمایش‌های مربوط به کنترل و بازرسی مشخصه‌های بتن کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- (۱) یکنواختی بتن - در تمامی موارد
- (۲) خشک کردن بتن - به طور هفتگی
- (۳) روانی بتن - هنگام ازمایش تعیین میزان هوای بتن
- (۴) دقت برای اجتناب از توزیع غیریکنواخت - به طور هفتگی

بند ۹-۱۰-۹ صفحه ۱۴۷ جدول : ۲۵-۱۰-۹

گزینه ۳ صحیح است.

۲۵ گزینه صحیح را انتخاب نمایید:

- (۱) آزمایش مقاومت کشش بتن تحت شرایط آبین نامه می‌تواند مبنای پذیرش بتن در کارگاه باشد.
- (۲) عملیات جوشکاری میلگرد مصرفی در دمای ۱۸-۲۰ درجه سلسیوس ممنوع است.
- (۳) استفاده از میلگرد با رویه صاف به عنوان خاموت تیر بلامانع است.
- (۴) در تعیین مقاومت فشاری متوسط در هیچ شرایطی نباید انحراف استاندارد کمتر از ۵/۲ مگاپاسکال در نظر گرفته شود.

بند ۶-۱-۴-۹ صفحه ۲۷

گزینه ۲ صحیح است.

۲۶ حداقل آرماتورهای طولی در بی‌های عمیق از نوع شمع‌های کوبشی چه میزان است؟

- (۱) حداقل ۸ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۴ آرماتور برای شمع‌های مربع شکل
- (۲) حداقل ۱ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۴ آرماتور برای شمع‌های مربع شکل
- (۳) حداقل ۱ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۴ آرماتور برای شمع‌های دایره‌ای
- (۴) حداقل ۸ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۶ آرماتور برای شمع‌های چندضلعی

بند ۶-۵-۲۰-۹ صفحه ۲۸۵: حداقل و حداکثر آرماتور طولی شمع‌های پیش ساخته مشابه ستونها می‌باشد.

بند ۱۴-۹-۱-۹-۱ صفحه ۲۰۱: در قطعات فشاری آرماتور طولی نباید کمتر از ۱۰۰ و بیشتر از ۱۰۶ سطح مقطع کل باشد.

بند ۹-۸-۵-۲۰-۹ صفحه ۲۸۵: آرماتور عرضی شمع‌ها به صورت تنگ یا ماربیچ در نظر گرفته می‌شود.

بند ۹-۲-۹-۱۴-۲ صفحه ۲۰۱: (الف) حداقل میلگرد طولی قطعات فشاری دارای تنگ مستطیلی چهار عدد.

گزینه ۲ صحیح است.

۲۷ کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) با بیشتر کردن حداکثر اندازه شن می‌توان بتن پر مقاومت با مقاومت فشاری بیشتری تهیه کرد.
- (۲) مقاومت فشاری بتن‌های پر مقاومت زودرس باید در سن ۸ روزه معیار و مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.
- (۳) مقاومت فشاری بتن‌های پر مقاومت باید در سن ۵۶ روزه معیار و مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.
- (۴) برای اندازه‌گیری کارایی بتن الیافی از اسلامپ استفاده می‌شود.

بند ۹-۹-۲-۴-۳-۲ صفحه ۹۲: برای ساخت بتن با مقاومت فشاری ۶۰ مگاپاسکال اندازه حداکثر شن باید ۱۹ تا ۲۵ میلی متر و برای مقاومت فشاری تا ۱۰۰ مگاپاسکال اندازه حداکثر شن باید ۹,۵ یا ۱۲,۵ میلی متر باشد.

بند ۹-۳-۲-۷-۳-۲ صفحه ۹۲: مقاومت فشاری بتن‌های پر مقاومت باید در سن ۵۶ روز اندازه‌گیری شوند مگر آنکه بتن زودرس باشد که باید ۲۸ روز معیار قرار بگیرد.

بند ۹-۳-۳-۳-۳ صفحه ۹۵: برای اندازه‌گیری کارایی بتن الیافی نباید از اسلامپ استفاده شود بلکه باید از مخروط اسلامپ معکوس یا آزمایش زمان وی بی استفاده کرد.

گزینه ۳ صحیح است.

۲۸ در مقاطع بتونی نازک زیرزمینی یک مجموعه مسکونی در شرایط شدید محیطی از نظر سولفات با مقدار ۵۰_۳ به میزان ۰,۹ درصد در خاک.....

(۱) می‌توان سیمان‌های پرتلند پوزولاتی با حداکثر ۲۵ درصد پوزولان را جایگزین سیمان نوع ۵ در نظر گرفت.

- (۲) استفاده از سیمان‌های پرتلند پوزولاتی به طور کلی مجاز نیست و فقط می‌توان از سیمان نوع ۵ استفاده کرد.
(۳) می‌توان سیمان‌های پرتلند پوزلاتی با بیش از ۲۵ درصد پوزولان را جایگزین سیمان نوع ۵ در نظر گرفت.
(۴) استفاده از سیمان‌های پرتلند پوزلاتی به طور کلی مجاز نیست و فقط می‌توان از سیمان نوع یک استفاده کرد.
 جدول ۵-۶-۹ مورد *** زیر جدول صفحه ۵۴ : سیمان‌های پرتلند روباره ای یا سیمان‌های پوزولاتی با کمتر از ۲۵ درصد پوزولان را می‌توان جایگزین سیمان نوع ۵ دانست مشروط برآن که میزان $S0_3$ از ۵,۵٪ درصد در خاک تجاوز نکند. سیمان‌های پرتلند پوزولانی با بیش از ۲۵ درصد پوزولان را تنها در صورتی می‌توان جایگزین سیمان نوع ۵ کرد که مقدار $S0_3$ از ۱ درصد در خاک تجاوز نکند.

گزینه ۳ صحیح است.

- (۲۹) کدامیک از گزینه‌های زیر برای سرعت مناسب دوران دیگ کامیون‌های مخلوط کن در حالت همزن، در اختلاط بتن و چگونگی مخلوط بتن در بتن‌های پمپی، صحیح است؟
(۱) ۸ دور در دقیقه - اگر حداقل اندازه سنگدانه ۲۰ میلی‌متر باشد، مقدار بهینه ریزدانه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است.
(۲) ۶ دور در دقیقه - مخلوط بتن باید خمیری و چسبنده نباشد.
(۳) ۶ دور در دقیقه - مخلوط بتن باید حدالامکان خشک باشد تا به راحتی در لوله‌ها حرکت کند.
(۴) ۸ دور در دقیقه - مخلوط بتن باید خمیری و چسبنده نباشد.
 بند ۵-۸-۹ مورد ۲ صفحه ۸۵ : بتن‌های مصرفی برای پمپاژ باید دارای روانی متوسط تا زیاد باشد.
بند ۳-۲-۷-۹ مورد ۲ صفحه ۶۰ :

گزینه ۲ صحیح است.

- (۳۰) حداقل ضخامت دیوار بیرونی زیرزمین چند سانتی متر است؟
(۱) ۲۰
(۲) ۲۵
(۳) ۳۵
(۴) ۴۰

صفحه ۲۷۵

گزینه ۱ صحیح است.

- (۳۱) گزینه صحیح در رابطه با شالوده‌های سازه‌های بتن مسلح کدام است:
(۱) شالوده‌های جدا از هم در یک ساختمان باید در یک امتداد، به وسیله کلاف‌های رابط بهم متصل شوند.
(۲) کلاف رابط بین شالوده‌ها باید بتوانند حداقل نیروی فشاری معادل ده درصد بزرگترین نیروی محوری نهایی وارد به ستون‌های طرفین خود را تحمل نمایند.
(۳) قطر میلگردی کلاف باید حداقل ۱۲ میلی‌متر باشد.
(۴) ابعاد مقطع کلاف رابط باید متناسب با ابعاد شالوده و حداقل ۳۰۰ میلی‌متر اختیار شود، به گونه‌ای که سطح فوقانی آن با شالوده یکسان باشد.

صفحه ۲۸۷

گزینه ۴ صحیح است.

- (۳۲) گزینه صحیح را انتخاب نمایید:
(۱) بعد کتیبه در هر سمت محور ستون نباید کمتر از یک هشتم طول دهانه (مرکز به مرکز تکیه گاه) در امتداد آن دهانه در نظر گرفت.
(۲) ضخامت کتیبه نباید کمتر از یک سوم ضخامت دال باشد.
(۳) فاصله میلگردهای قائم و میلگردهای افقی مجاور در هر شبکه نباید بیشتر از سه برابر ضخامت دیوار و ۳۵۰ میلی‌متر شود.
(۴) در محاسبه مقدار آرماتورهای منفی در ناحیه کتیبه نباید ضخامت کتیبه را بیشتر از یک پنجم فاصله بعد کتیبه از بر ستون منظور نمود.

بند ۶-۴-۱۹-۹ صفحه ۲۷۴

گزینه ۳ صحیح است.

۳۳ در مورد اجرای بتن کدام گزینه صحیح است:

- ۱) عمل اختلاط باید حداقل ۶۰ ثانیه پس از ریختن تمامی مصالح ادامه یابد.
- ۲) ویراتور را می توان با شیب نزدیک به قائم وارد بتن کرد.
- ۳) بتنی که در حالت نیمه سخت در آمده را می توان با افزودن آب، استفاده نمود.
- ۴) ترتیب ورود مواد متشکله بتن به داخل مخلوط کن مهم نیست.

۶۶ صفحه ۳-۵-۷-۹

گزینه ۲ صحیح است.

۳۴ حداقل رده بتن در ساختمان رو زمینی در بندر عباس با وجود مصرف مواد حباب زا:

۴۰(۴) ۳۵(۳) ۳۰(۲) ۲۵

۴۷ بند ۱-۶-۹ صفحه ۱-۶-۹

گزینه ۱ صحیح است.

۳۵ ناظری در یک کارگاه جهت کنترل قطر میلگرد موجود در کارگاه قسمتی از یک میلگرد را جهت کنترل بریده است.
با توجه به اینکه وزن این قطعه میلگرد به طول ۶۰ سانتی متر، ۱,۴۸۰ کیلوگرم شده است.

۱۸(۴) ۲۰(۳) ۲۲(۲) ۲۴(۱)

۲۶ بند ۲-۵-۱-۴-۹ صفحه ۲-۵-۱-۴-۹

$$d_b = 2 \times \sqrt{\frac{M}{\dots \times \pi L}} = 2 \times \sqrt{\frac{1480}{\dots \times \pi \times 60}} = 20 \text{ mm}$$

گزینه ۳ صحیح است.

۳۶ مقاومت فشاری یک نمونه مکعبی ۱۵۰ میلی متری برابر MPa ۳۵ داده شده است. مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای ۲۵۰×۵۰ میلی متر آن به کدامیک از مقادیر زیر بر حسب مگاپاسکال نزدیک‌تر است؟

۲۰(۴) ۲۲(۳) ۳۰(۲) ۲۵

با ارجاع به جدول طلایی کتاب پاسخ یاب :

$$(0,095 \times 35) - 4,75 = 25,5$$

گزینه ۱ صحیح است.