



مزایای استفاده از DEZOCRETE S-101 :

- بدون کلراید و هرگونه اثرات خوردگی بر روی فلزات
- تسریع در گیرش ملات و سیمان
- کاهش ریزش مصالح به علت چسبندگی مناسب و گیرش تسریع شده
- امکان اجرای لایه های ضخیم ملات در سطوح عمودی و سقف
- گیرش سریع ملات و جلوگیری از نشست در ترمیم مناطق آبدار

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :

سفید	رنگ
۱۳,۵ - +۱	PH
پودر	حالت فیزیکی
حداکثر ۵۰۰	کلراید (PPM)
۰,۶ - +۰,۰۲	وزن مخصوص توده

میزان مصرف :

- DEZOCRETE S-101 قابل استفاده به میزان ۲ تا ۶ درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی می باشد.
- میزان مصرف با توجه به سرعت گیرش مورد نظر، رطوبت مقطع، شرایط دمای محیط، سیمان مصرفی و نسبت آب به سیمان متغیر می باشد.
- مصرف بیش از حد ممکن است منجر به گیرش مخلوط پیش از رسیدن به سطح و افزایش ریزش و ضایعات شود.
- در صورت استفاده از مقادیر بالا ، احتمال کاهش مقاومت وجود دارد.
- انجام آزمایش در محل کارگاه جهت تعیین میزان بهینه مصرف پیشنهاد می گردد.

روش استفاده :

- DEZOCRETE S-101 پیش از اجرا با ترکیبات خشک به خوبی مخلوط شود.

DEZOCRETE S-101

افزودنی زودگیر پودری جهت شاتکریت به روش خشک

شرح محصول :

DEZOCRETE S-101 ، افزودنی زودگیر پودری بدون کلراید طراحی شده جهت تسریع در گیرش شاتکریت به روش خشک می باشد.



کاربرد و موارد استفاده :

- ایمن سازی سطوح تونل در عملیات حفاری
- جهت انجام تعمیر سطوح بتنی در تونل به وسیله عملیات شاتکریت
- افزایش پایداری سطوح شیب داری ، زیرزمینی و چاه ها
- شاتکریت لایه نهایی تونل



ایمنی :

از تماس DEZOCRETE S-101 با پوست ، چشم و دهان پرهیز و در صورت تماس سریعاً با آب شسته شود. جهت محافظت از دستکش ، عینک و کلاه مناسب استفاده شود.

خدمات فنی :

بخش فنی شرکت رایحه بتن سبز (کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران) در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می باشد.

- این زودگیر زمانی که با آب مخلوط می شود شروع به واکنش می نماید.
- در صورت استفاده از ماسه خیس ، DEZOCRETE S-101 درسا قبل از اختلاط با آب به مخلوط اضافه گردد.

سازگاری با ترکیبات سیمان :

مناسب برای استفاده با انواع سیمان و یا ترکیبات جایگزین سیمانی از جمله : خاکستر بادی میکروسیلیس و سرپاره می باشد.

سازگاری با افزودنی های دیگر :

- DEZOCRETE S-101 با سایر افزودنی ها از پیش مخلوط یا مصرف نشود مگر آنکه تولید کننده مجاز بداند.
- توصیه می شود که در چنین شرایطی با واحد فنی شرکت رایحه بتن سبز (کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران) مشورت شود.
- DEZOCRETE S-101 می تواند با الیاف استیل به عنوان جایگزین مش فولادی یا الیاف پلی پروپیلن جهت کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی مخلوط شود.
- با دیگر افزودنی های زودگیر ترکیب نشود.

بسته بندی :

DEZOCRETE S-101 در کیسه های ۱۵ یا ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

انبار داری : در محل سرپوشیده و خشک نگهداری شود.

عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

